

## AR.PI.001

### Verwerkingsvoorschrift Luvema® acrylaatverfbestendige afdichtingsprofielen en alkydharsverfbestendige afdichtingsprofielen.

M.b.t. het toepassen van afdichtingsprofielen (tochtprofielen) worden door ons de volgende toepassingsadviezen gegeven:

- zorg dat de verf te allen tijde voldoende droog is alvorens deze in contact te brengen met afdichtingsprofielen.
- gebruik verf op alkydhars basis bij voorkeur in combinatie met alkydharsverfbestendige afdichtingsprofielen (kleur grijs).
- gebruik verf op acrylaat basis UITSLUITEND in combinatie met acrylaatverfbestendige afdichtingsprofielen (kleur zwart).
- gebruik geen verf op acrylaat basis in combinatie met alkydharsverfbestendige afdichtingsprofielen (kleur grijs) gezien de samenstelling van acrylaatverf is dit beslist niet mogelijk.
- het gebruik van verf op alkydhars basis in combinatie met acrylaatverfbestendige afdichtingsprofielen (kleur zwart) kan in de meeste gevallen wel, doch de verf dient droog te zijn alvorens deze in contact komt met de acrylaatverfbestendige afdichtingsprofielen en is afhankelijk van de samenstelling van de gebruikte verf.

De bestendigheid van de afdichtingsprofielen tegen verf dient u, i.v.m. de enorme verscheidenheid aan verven, proefondervindelijk vast te stellen.

#### **Bevestiging:**

Bovengenoemde profielen dienen te worden bevestigd conform de geldende nationale beoordelingsrichtlijn.

#### **Opervlaktebehandeling:**

Profielen kunnen worden geleverd in geanodiseerd of gemoffelde uitvoering. Het toepassen van brute, onbehandelde profielen bij buitentoepassingen is volgens BRL 0810 niet toegestaan.

#### **Kit:**

Geadviseerd wordt om een siliconenvrije kit toe te passen conform de hiervoor geldende regelgeving.

## AR.PI.001

### Verwerkingsvoorschrift Luvema<sup>®</sup> acrylaatverfbestendige afdichtingsprofielen en alkydharsverfbestendige afdichtingsprofielen.

**Reiniging en onderhoud:**

Profielen dienen bij een gemiddelde vervuilingsgraad eenmaal per jaar gereinigd te worden met een neutraal reinigingsmiddel. Bij gemoffelde profielen kan de levensduur en kleurvastheid van de laklaag verlengd worden door reiniging en vervolgens behandeling met een wasachtig product.

**Opslag:**

Profielen dienen droog en in de originele verpakking opgeslagen te worden.

**Transport:**

Profielen dienen droog en volledig ondersteund te worden getransporteerd.

(Einde)