

AR.PI.002

Verwerkingsvoorschrift Luvema® aluminiumprofielen voorzien van kleefbandsysteem

M.b.t. het toepassen van aluminiumprofielen welke voorzien zijn van een kleefbandsysteem worden door ons de volgende verwerkingsvoorschriften gegeven.

- gewenste luchtvochtigheid bij opslag en verwerking: 50-70%.
- niet verwerken beneden het vriespunt. Ideale verwerkingstemperatuur vanaf 10 graden.
- de ondergrond dient glad en stofvrij gemaakt te zijn.
- de ondergrond moet vetvrij gemaakt zijn met wasbenzine.
- de wasbenzine moet uitgewasemd zijn alvorens het profiel wordt aangebracht.
- na verwijdering van de schutlaag moet het profiel direct geplaatst worden.
- onder geen beding mogen de ondergrond of het profiel vochtig zijn.
- de schutlaag pas na het afkorten van het profiel verwijderen.
- het profiel moet droog gezaagd worden. Bij het zagen mogen géén (koel)vloeistoffen gebruikt worden.
- de ondergrond moet vlak zijn, eventuele oude nieten en/of spijkers moeten onder het houtoppervlak worden getikt of, evenals dikke verfresten, verwijderd worden.
- het profiel moet bij het aanbrengen over de gehele lengte stevig tegen de ondergrond aangedrukt worden om een duurzame hechting te verkrijgen.

Reiniging en onderhoud:

Profielen dienen bij een gemiddeld vervuilingsgraad eenmaal per jaar gereinigd te worden met een neutraal reinigingsmiddel. Bij gemoffelde profielen kan de levensduur en kleurvastheid van de laklaag verlengd worden door reiniging en vervolgens behandeld met een wasachtig product.

Opslag:

Profielen dienen droog en in de originele verpakking opgeslagen te worden.

Transport:

Profielen dienen droog en volledig ondersteund te worden getransporteerd.

(Einde)