

## AR.PI.007

### Verwerkingsvoorschrift Luvema® aanslagprofielen

M.b.t. het toepassen van Luvema® aanslagprofielen worden door ons de volgende verwerkingsvoorschriften gegeven:

- alvorens de aanslagprofielen geplaatst worden dient de ondergrond schoon en vlak te zijn.
- de profielen kunnen aan de uiteinden haaks dan wel uitgekeept worden toegepast.
- indien de aansluiting onderdeel uitmaakt van een watervoerend vlak, dan moet de aansluiting waterdicht uitgevoerd zijn. Spelingen tussen het profiel en het gevelelement = 3 mm. moeten van een dichting worden voorzien als omschreven in BRL0810.

#### **Bevestiging:**

De bevestiging van de profielen in een massieve ondergrond (hout, hout/kunststof, massief kunststof ect.) dient zodanig te zijn dat de hecht lengte in het massieve materiaal = 20 mm, en de schroef diameter = 3 mm, is. De bevestiging = 50 mm. van de uiteinde van het profiel en = 160 mm. H.o.H.  
Voor de bevestiging komen uitsluitend RVS schroeven in aanmerking.

#### **Afwateringseindstukjes:**

De voor Luvema® aanslagprofielen ontwikkelde afwateringseindstukjes mogen overeenkomstig de BRL0810 toegepast worden waarbij de eis dat de eerste sleuf ten hoogste 50 mm. vanaf het aanslagprofieluiteinde dient te zitten komt te vervallen. Het afwateringseindstukje creëert een voldoende grote afwatering in de hoek van het profiel.

#### **Oppervlaktebehandeling:**

Profielen kunnen worden geleverd in geanodiseerde uitvoering met een minimale anodisatielaagdikte van 15 um of in een gemoffelde uitvoering.

#### **Brute profielen:**

Indien door Luvema®, op verzoek van de afnemer, brute profielen worden geleverd voldoen deze aan de BRL0810. Bij het verwerken van deze profielen in een buitentoepassing moeten de profielen eerst een oppervlakte behandeling ondergaan overeenkomstig de BRL0810. Het toepassen van brute, onbehandelde profielen bij buitentoepassingen is volgens de BRL0810 niet toegestaan.

#### **Reiniging en onderhoud:**

Profielen dienen bij een gemiddelde vervuilingsgraad eenmaal per jaar gereinigd te worden met een neutraal reinigingsmiddel. Bij gemoffelde profielen kan de levensduur en kleurvastheid van de laklaag verlengd worden door reiniging en vervolgens behandeling met een wasachtig product.

#### **Opslag:**

Profielen dienen droog en in de originele verpakking opgeslagen te worden.

#### **Transport:**

Profielen dienen droog en volledig ondersteund te worden getransporteerd.

(Einde)