

AR.PI.010

Verwerkingsvoorschrift Luvema® lekdorpelprofielen

M.b.t. het toepassen van Luvema® lekdorpelprofielen worden door ons de volgende verwerkingsvoorschriften gegeven:

- alvorens de lekdorpelprofielen geplaatst worden dient de ondergrond schoon en vlak te zijn.
- de profielen dienen te worden beëindigd als omschreven in BRL0810.
- de profielen dienen een oversteek te hebben ten opzichte van de te beschermen naad van 40 mm. aan beide zijden van de naad.
- wanneer de profielen worden gezaagd uit reeds bewerkte profielen dient de uit de kant maat van de bevestigingsgaten overeenkomstig het gestelde in BRL0810 te zijn.
- de aansluitingen van de profielen op het kozijnhout dienen te worden voorzien van een flexibele dichting om een waterdichte aansluiting tussen profiel en kozijn te creëren, e.e.a.conform BRL0810.

Bevestiging:

Voor de bevestiging komen uitsluitend RVS schroeven in aanmerking.

Oppervlaktebehandeling:

Profielen kunnen worden geleverd in geanodiseerde uitvoering met een minimale anodisatielaagdikte van 15 um of in een kleur gemoffeld.

Brute profielen:

Indien door Luvema®, op verzoek van de afnemer, brute profielen worden geleverd voldoen deze aan de BRL0810. Bij het verwerken van deze profielen in een buitentoepassing moeten de profielen eerst een oppervlakte behandeling ondergaan overeenkomstig de BRL0810. Het toepassen van brute, onbehandelde profielen bij buitentoepassingen is volgens de BRL0810 niet toegestaan.

Reiniging en onderhoud:

Profielen dienen bij een gemiddelde vervuilingsgraad eenmaal per jaar gereinigd te worden met een neutraal reinigingsmiddel. Bij gemoffelde profielen kan de levensduur en kleurvastheid van de laklaag verlengd worden door reiniging en vervolgens behandeling met een wasachtig product.

Opslag:

Profielen dienen droog en in de originele verpakking opgeslagen te worden.

Transport:

Profielen dienen droog en volledig ondersteund te worden getransporteerd.

(Einde)