

AR.PI.011

Verwerkingsvoorschrift Luvema® railprofielen

M.b.t. het toepassen van Luvema® railprofielen worden door ons de volgende verwerkingsvoorschriften gegeven:

- alvorens de railprofielen geplaatst worden dient de ondergrond schoon en vlak te zijn.
- de aansluitingen van de profielen op het kozijnhout dienen te worden voorzien van een flexibele dichting om een waterdichte aansluiting tussen profiel en kozijn te creëren, e.e.a.conform BRL0810.

Bevestiging:

De bevestiging is van de profielen in een massieve ondergrond(hout, hout/kunststof, massieve kunststof etc.) dient zodanig te zijn dat de hecht lengte in het materiaal = 20 mm. en de schroef diameter = 3 mm. is. De bevestiging = 50 mm. van het uiteinde van het profiel en = 160 mm. H.o.H.

Voor de bevestiging komen uitsluitend RVS schroeven in aanmerking.

Oppervlaktebehandeling:

Profielen kunnen worden geleverd in geanodiseerde uitvoering met een minimale anodisatielaagdikte van 15 um of gemoffelde uitvoering, hoewel gemoffelde uitvoeringen af te raden zijn i.v.m. de slijtagegevoeligheid van de profielen als gevolg van het schuiven van de deuren.

Reiniging en onderhoud:

Profielen dienen bij een gemiddelde vervuilingsgraad eenmaal per jaar gereinigd te worden met een neutraal reinigingsmiddel. Bij gemoffelde profielen kan de levensduur en kleurvastheid van de laklaag verlengd worden door reiniging en vervolgens behandeling met een wasachtig product.

Opslag:

Profielen dienen droog en in de originele verpakking opgeslagen te worden.

Transport:

Profielen dienen droog en volledig ondersteund te worden getransporteerd.

(Einde)