

LU-TDS-KB KB laagreliëfdorpels

Omschrijving:

KB laagreliëfdorpels voor kunststofkozijnen

Overzicht KB laagreliëfdorpels

Binnensponning	Buitensponning
LU-KB-BI.12050	LU-KB-BU.12194

Voor de profiel specifieke informatie zie het datablad van het desbetreffende profiel.

Materiaal

Glasvezelversterkt kunststof
30% Polyesterhars en 60% glasvezelmatten
Uitzettingscoëfficiënt $9 \cdot 10^{-6} \text{m/m K}^{-1}$
Gewicht van de dorpel is afhankelijk van type dorpel.
Buitensponning dorpels 3,1 / 3,2 kg/m¹
Binnensponning dorpels 3,1 / 3,3 kg/m¹

Behandeling

2K PU Coating Blackstone RAL 9005 (zwart)

Lengtes

Maximale lengte 6,6 meter

PRODUCTINFORMATIE EN VERWERKINGSVOORSCHRIFT

Versie: 1.2



Bewerkingen:



Renovatiesponning
Kloostersponning
Verstekzagen
Sluitpotten
Neutmontage

Standaard 10x94 mm (vrij op te geven bij bestellen)
Standaard 10x70 mm (vrij op te geven bij bestellen)
Zowel naar binnen als naar buiten
SPB Sluitpot blind gemonteerd
Met dichtingsmanchet

Dorpels

LU-KB-BI.12050

LU-KB-BU.12194



Montage:

Montage van de onderdorpels vindt plaats in de kozijnenfabriek onder geconditioneerde omstandigheden. De dorpels dienen als volgt aan de stijlen te worden gemonteerd:

Zorg dat het kozijn vlak, haaks en zonder spanning is neergelegd.
Plaats de dorpel tegen de kopse kant van de stijlen.

Reiniging en onderhoud:

Profielen dienen bij een gemiddelde vervuilingsgraad eenmaal per jaar gereinigd te worden met een neutraal reinigingsmiddel. De levensduur en kleurvastheid van de laklaag kan verlengd worden door reiniging en vervolgens behandeling met een wasachtig product.

Voor een goede wind en waterdichtheid is het van belang dat de ontwateringsgaten open blijven.

Opslag:

Profielen dienen droog en in de originele verpakking opgeslagen te worden.

Transport:

Profielen dienen droog en volledig ondersteund te worden getransporteerd.